

# FILCOHM 715



film conduttivo colorato, con funzione barriera alla iniezione del poliuretano. La dissipazione della carica elettrostatica avviene attraverso lo spessore, non sulla superficie.

**ESD  
conduttivo**



80 % Poliuretano  
20 % Carica Conduttiva

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso film	gr/m <sup>2</sup>		25
peso film+carrier	gr/m <sup>2</sup>		160
altezza rotolo	cm		150
spessore	mm	EN ISO 2589	0,02
resistenza elettrica	Ohm	EN ISO 20344	<1x10 <sup>5</sup> - ESD
umidità relativa	%	EN ISO 20344	12

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali