

CONTEX 1000 TD

per calzature di sicurezza



Non tessuto conduttivo + termoadesivo
Accoppiato a tessuti rende uniforme la dissipazione della carica elettrostatica,
sull'intera superficie.

*ESD
conduttivo*



55 % Poliestere
5 % Carica Conduttiva
40 % Poliammide

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso	gr/m ²		100
altezza rotolo	cm		150
spessore	mm	EN ISO 2589	0,50
resistenza elettrica	Ohm	EN ISO 20344	<1x10 ⁵
umidità relativa	%	EN ISO 20344	12

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali