

FILCOHM 515 TD



film conduttivo + termoadesivo sviluppato per calzature di sicurezza

Accoppiato a tessuti rende uniforme la dissipazione della carica elettrostatica, sull'intera superficie.
Ha funzione di barriera al Poliuretano quando utilizzato nei soletti iniettati

ESD
conduttivo



27 % Poliuretano
7 % Carica Conduttiva
66 % Poliammide

TEST	UNITÁ	STANDARD	VALORI MEDI
peso film	gr/m ²		55
peso film+carta	gr/m ²		180
altezza rotolo	cm		150
spessore	mm	EN ISO 2589	0,02
resistenza elettrica	Ohm	EN ISO 20344	<1x10 ⁵
umidità relativa	%	EN ISO 20344	12

I dati suddetti sono valori medi rilevati su nostri prodotti standard. I risultati ottenuti sia presso il ns. Laboratorio sia da Laboratori accreditati, seguono sia metodologie interne che Normative Standard. Costituiscono dati tipici e strettamente confidenziali